

Produktinformation

Hans Jiricek GmbH · Am Roten Kreuz 8 · D-78187 Geisingen / Donau
Phone +49 (0) 77 04 / 92 92 0 · Fax +49 (0) 77 04 / 92 92 30 · www.jiricek.de



Kupferdraht versilbert

Artikel Gruppe 414

Aufbaubeschreibung:

Werkstoff	CU-ETP1
Oberfläche	versilbert
Schichtdicke	µm
Schlaglänge	mm
Widerstand	mOhm / m
Bruchdehnung	%
Gewicht	g / m

<u>Durchmesser</u> mm	<u>Auflage</u> g/kg	<u>Bruchdehnung</u> %
0,4	4 (± 0,07)	27
0,5	4 (± 0,09)	15
0,6	3 (± 0,09)	15
0,8	3 (± 0,012)	24
1,0	3 (± 0,012)	24
1,2	3	